

Universal- hæftlim

UZIN KE 2000 S

Dispersionslim med meget høj klæbeevne
Til limning af vinyl, gummi, tæpper, gummikork og andre elastiske gulvbelægninger

Anvendelse:

KE 2000 S er en opløsningsmiddelfri, bredt anvendelig dispersionslim til limning af en lang række indendørs gulvbelægninger, f eks.:

- ▶ vinyl og CV- belægninger, også med tekstilbagside, i baner og fliser
- ▶ hårde vinyl- designbelægninger
- ▶ gummibelægninger med op til 2,5 mm tykkelse, sleben bagside og plan overflade
- ▶ Polyolefin- belægninger
- ▶ Tekstilbelægninger
- ▶ Vægbelægninger
- ▶ Elastiske UZIN- underlag

Limen kan anvendes som våd-, hæft- eller kontaklim på sugende underlag og som hæft og kontaklim på ikke sugende underlag.

Limen tåler gulvvarme og belastninger fra kontorstolehjul iflg. DIN 12 529 og tåler vådshamponering samt sprayekstraktions- rengøring.



Produktfordele / egenskaber:

UZIN KE 2000 S er en vandbaseret dispersionslim med gode limtekniske egenskaber, lang klæbrighedsfase og meget høj styrke. Alt efter afluftningstid er limen både en vådlim, en hæftlim eller en kontaklim.

Limen indeholder modificeret polyacrylat-copolymere med klæbekraft- øgende harpiks.

- ▶ Gode påføringsegenskaber
- ▶ God rækkeevne
- ▶ Lang ilægningstid
- ▶ Hurtig og høj hæfteevne
- ▶ God blødgørerbestandighed
- ▶ Høj slutstyrke
- ▶ Meget bred anvendelse

Tekniske Data:

Emballage:	Spande med 6 og 14 kg
Vægtfylde:	1,19 kg / l
Farve:	Hvid
Forbrug:	ca. 200 – 350 gr./m ²
Temperaturkrav:	Over 15 °C
Afluftningstid:	5 – 40 minutter*
Ilægningstid:	ca. 1 – 2 timer*
Belastbar:	Efter ca. 24 – 48 timer*
Maks. styrke:	Efter ca. 5 – 7 dage*
Mal-kode:	00-1 (1993)
Brandfareklasse:	Ingen

*Ved 20 °C og normalbetingelser.

Forbehandling af underlag:

Underlaget skal være sugende, rent, tørt, plant og fri for revner. Inden arbejdets påbegyndelse bør underlagskonstruktioner vurderes for korrekt opbygning, styrke og fugtniveau. Eventuelle betænkeligheder bør altid afklares med byggeledelsen inden limarbejdet påbegyndes.

Ujævne underlag primes/spartles inden montering af belægning. Vælg egnet primer og spartelmasse i vores produktoversigt. Ved lægning af tætte belægninger skal undergulvet være tørt, vedvarende tørt.

Før limning/montering af tætte belægninger på jordplan skal undergulvets fugtindhold undersøges med særlig opmærksomhed. Vær sikker på at al fugttilførsel nedefra er udelukket!

Forarbejdning:

1. Limen påføres med tandspartel type A1 eller A2 i et ensartet lag. Afhængig af limmængde, temperatur og underlagets sugsevne skal limlaget aflufts i 5 til ca. 35 minutter.
2. Belægningen ilægges i limlaget og grides godt fast. Ved våd- eller sen vådlimning kontrolleres belægningsbagsiden for fuld-fladig limafsmitning på belægningsbagsiden. Ved hæftlimning er det vigtigt at gnide belægningen omgående fuldfadig fast. Undgå luftlommer. Belægninger eftergrides/tromles efter ca. 30 minutter. Svejsning af samlinger udføres tidligst 24 timer efter limningen.
3. Afrens eventuel spild med vand, endnu inden limen er tør.

Forbrug:

Ved tanding A1:	200 – 300 g/m ²
Ved tanding A2:	300 – 350 g/m ²

Underlag der er ru medfører et øget limforbrug samt forlænget tørretid.

Vigtige informationer:

- ▶ UZIN KE 2000 S kan lagres i op til 12 måneder i kølige men frostfrie omgivelser.
- ▶ Ved limning af gulvbelægninger skal der sørges for gulvtemperaturer over 15 °C og en RF under 75 %.
- ▶ Lavere temperaturer og høj luftfugtighed forlænger limens afluftnings-, ilægnings- og afbindingstid.
- ▶ Godt sugende underlag og brug af korrekt limspartel (limmængde) fremmer det hurtige og sikre arbejdsforløb.
- ▶ Ved limning af gummibelægninger skal limlaget kun aflufts så meget at der stadig kan opnås tydelig limafsmitning på belægningsbagsiden.
- ▶ Enkelsidig kontaktilimning udføres ved påføring af lim på underlaget med tandspartel A 2 – omgående ilægning af belægningen – fastgning – omgående tilbagetrækning af belægningen – 20 – 30 min. tørretid af de to åbne limlag – fornyet ilægning af belægningen og omhyggelig fastgning.
- ▶ Svejsning udføres tidligst 24 timer efter monteringen.

Sikkerhedsforskrifter:

Kode nr. 00-1(1993) PR Nr.: 710935

Opbevares utilgængelig for børn.

For yderligere informationer, ring venligst:

UZIN salg og teknik DK, telefon 32 52 11 62.

OBS! Ved indsættelsen af dette produkt skal bygge- og gulvbelægningsbranchens normale retningslinier for konstruktioner, konditioner og håndværksmæssig håndtering respekteres.