

Linoleumslim

UZIN LE 43

Trådtrækkende, hurtig dispersionslim til linoleum i baner og fliser, korklinoleum og korkment

Anvendelse:

Harpiksindeholdende, trådtrækkende dispersionslim til limning af linoleum på sugende underlag. Vådlim med kort afluftningstid, hurtigt og kraftig hug og høj slutstyrke. Egnede for alle slags linoleumsbelægninger, indendørs.

Velegnet til:

- ▶ Limning af linoleumsbelægninger med op til 4 mm tykkelse i baner og fliser
- ▶ Limning af og på korkmentunderlag
- ▶ Bolig-, erhverv- og kontor med normalt belastningsniveau
- ▶ Belastning med kontorrullestole iflg. DIN EN 12 529

Velegnet på:

- ▶ Plane, sugende og spartlede underlag
- ▶ Gulve med indbygget vandvarme

Produktfordele / egenskaber:

UZIN LE 43 er en linoleumslim med høj start- klæbeevne og god målstabilitet. Limen er i høj grad tilpasset de funktionelle og konsistensmæssige behov ved montering af linoleum og giver forarbejderen i høj grad sikkerhed for et godt slutresultat.



Bestanddele: Modifieret polyacrylat-copolymere, harpiks og harpiksester fra planter, konsistensgivere, afskumnings- og konserveringsmidler (isothiazolinone), samt additiver, mineralske fyldstoffer og vand.

- ▶ Særdeles god påføringskonsistens
- ▶ Kort afluftningstid
- ▶ Sikker og hurtigt "hug"
- ▶ Opløsningsmiddelfri
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS/meget emissionsfattig

Tekniske data:

Emballage:	plastspand med 14 kg
Lagring:	mindst 12 måneder
Farve:	beige
Forbrug:	350 – 400 gr./m ² , (B1)
Temperaturkrav:	over 15 °C, også i gulvet
Afluftningstid:	0 – 10 minutter*
Ilægningstid:	ca. 10 – 35 minutter*
Belastbar:	efter ca. 24 timer*
Maks. styrke:	efter ca. 3 dage*
Svejsning:	efter 24 timer
Mal-kode:	00-1 (1993)
Brandfareklasse:	Ingen

(*ved 20 °C og 65% relativ luftfugtighed)

Forbehandling af underlag:

Underlaget skal være sugende, rent, tørt, plant og fri for revner. Inden arbejdets påbegyndelse bør underlaget vurderes for korrekt opbygning, styrke og fugtniveau. Eventuelle betæneligheder bør altid afklares med byggeledelsen inden limarbejdet startes op.

Ujævne samt ikke sugende underlag primes /spartles med min. 2mm lagtykkelse inden montering af belægning. Fugtfølsomme underlag som træ og anhydrit primes /spartles med min. 2 mm spartellag.

Ved montering af tætte belægninger bør opbygningen af undergulve som er på jordplan undersøges med særlig opmærksomhed.

Vær sikker på at fugttilførsel nedefra er udelukket!

Forarbejdning:

1. Limen påføres med tandspartel type B1 i et ensartet lag. Afhængig af limmængde, temperatur og underlagets sugeevne skal limlaget aflufte i op til ca. 10 minutter. Belægningen skal ved ilægning vise god limafsmitning på bagsiden, undgå overtørring af limlaget inden ilægning.
2. Belægningen ilægges i limlaget og gnides / tromles godt fast. Undgå luftlommer og vals endestykkerne for bedst mulig afspænding. Efter ca. 20 minutter eftergnides eller tromles samlinger, hængefolde og endestykker.
3. Eventuel limspild fjernes løbende, bedst med lunkent vand.

Forbrug:

Belægning:	Tanding:	Forbrug:
Linoleum i baner korklinoleum, korkment linoleum på korkment	B 1	350 – 400g/m ²

* Ved 20 °C og 65 % relativ luftfugtighed, spartlet underlag og tempereret lim.

Vigtige informationer:

- ▶ UZIN LE 43 kan lagres i op til 12 måneder i kølige men frostfrie omgivelser. Ved anbrud lukkes låget tæt til og restmængden bruges snarest. Lad limen komme på rumtemperatur inden forarbejdning.
- ▶ Den optimale rumtemperatur er mellem 18 og 25 °C. Temperaturen i gulvet skal være over 15 °C. Sørg desuden gerne for RF på under 65 %. Lavere temperaturer og høj luftfugtighed forlænger limens afluftnings-, ilægnings- og afbindingstid.
- ▶ Fugtige undergulve kan føre til emissioner og lugtdannelser. Undergulvet og eventuelle spartellag skal være vedvarende tørre.
- ▶ Gamle limlag bør fjernes ved slibning og /eller primes /spartles med min. 2 mm spartellag.
- ▶ Husk at akklimatisere og afspænde linoleum inden limning. Særligt hængefolde og endestykker vales indtil belægningen ligger plant. Det kan være nødvendigt at lægge sandsække på særligt udsatte steder. Lim linoleumsbanerne med postkortbrede samlinger for at undgå stuvning.
- ▶ Forventes ekstreme temperaturpåvirkninger, stærkt mekanisk belastning, f. eks. ved brug af palleløftere og gaffeltruck, eller ualmindelig vandpåvirkning oppefra, indhent gerne vores specifikke anbefaling.
- ▶ Til limning af linoleum til industribrug (truckkørsel og palleløftere) anbefaler vi brug af speciallimen UZIN KE 603.
- ▶ Ved tvivl, kontakt UZIN salg og teknik DK for rådgivning.
- ▶ UZIN LE 43 leveres i 14 kg spande. Der er 33 x 14 kg på en helpalle.

Sikkerhedsforskrifter:

Mal-kode: 00-1 (1993)

Opbevares utilgængelig for børn

For yderligere informationer, ring venligst:

UZIN salg og teknik DK,

Telefon: Jørgen Knudsen 3051 9515

Michael K-Rasmussen 2330 1113

Herbert Riener 2149 4280

www.uzin.dk / uzin@uzin.dk

OBS! Ved indsættelsen af dette produkt skal bygge- og gulvbelægningsbranchens normale retningslinier for konstruktioner, konditioner og håndværksmæssig håndtering respekteres.

Producent:

Uzin Utz AG

Dieselstrasse 3

D-89079 Ulm, Tyskland

<http://www.uzin.de>