

1- K STP- parketlim

UZIN MK 200

Opløsningsmiddel og vandfri, hårdelastisk lim til parket

Anvendelsesområde:

En- komponent parketlim med lang åbentid og hårdelastisk limfuge til limning af parket, specielt velegnet til fugtfulde træsorter.

Velegnet til:

- ▶ Lamelparket / færdigparket
- ▶ Stavparket
- ▶ Massive planker
- ▶ Eksotisk træ med fer og not

Velegnet på:

- ▶ Underlag med tilstrækkelig styrke
- ▶ Cement- og anhydritpudslag, beton
- ▶ Træspånplader V 100 og lignende
- ▶ Gulve med indbygget vandvarme
- ▶ Parketegnede og støjdæmpende UZIN- underlag for efterfølgende limning af parket med fer og not.

Produktfordele / egenskaber:

UZIN MK 200 er en limtype der hæder ved luftfugtighed. Den har ideel konsistens som er let at påføre og har lang ilægningstid. Limen giver hurtigt og god trækraft som sikrer at limarbejdet kan gennemføres fortløbende. Den høje fyldeevne og hurtige afbinding fremmer den sikre limning og muliggør, at slibning og færdiggørelsen af parketarbejdet allerede kan ske efter 24 timer.

UZIN MK 200 bygger på STP- teknologi som forbinder fordelene ved PUR- og silan-teknologien på ideel vis.

Det medfører en hårdelastisk limning med god limsporfasthed hvilket stærkt begrænser træets forformning og dermed dannelsen af fuger. Resultatet er teknisk perfekt udlagte flader med et ensartet optisk udseende der lever op til de højeste krav.



Emissionsafprøvet byggeprodukt efter DIBt regler



Sammensætning: Silantermineret polyuretan- prepolymer, mineralske fyldstoffer og additiver.

- ▶ Gode påføringsegenskaber
- ▶ God standfasthed af limspor
- ▶ Lang åbentid, ca. 20 minutter
- ▶ Hurtig hæfteevne
- ▶ Høj fyldeevne
- ▶ Hårdelastisk limfuge
- ▶ Limspild på parket kan fjernes
- ▶ Ingen vandpåvirkning
- ▶ Opløsningsmiddelfri
- ▶ EMICODE EC 1 R PLUS/meget emissionsfattig
- ▶ Mal-kode: 00-1 (1993)

Tekniske Data:

Emballage:	Plast / eller metalspand med 16 kg
Lagring:	6 måneder / kølig, tørt og frostfrit
Farve:	Beige
Forbrug:	Ca. 1000 – 1200 g/m ²
Temperaturkrav:	Mindst 15 °C ved og i gulv
Ilægningstid:	Ca. 20 minutter*
Belastningsklar:	Efter ca. 12 timer*
Slibe / lakere / oliere:	Tidligst efter 24 timer*
Mal-kode:	(1993) 00-1

* Ved 20 °C og 65 % luftfugtighed.

Forbehandling af underlag:

Underlaget skal være rent, tørt, plant samt fri for revner og vedhæftningshindrende top lag. Inden arbejdets påbegyndelse skal underlags konstruktionen vurderes for korrekt og formålsbestemt opbygning, styrke og fugtniveau. Eventuelle betæneligheder bør altid afklares med byggeledelsen inden arbejdet påbegyndes.

Ujævne underlag primes /spartles inden udlægning af parket. Underlag hvorpå der limes parket kan udsættes for store spændinger, vær ekstra omhyggelig med priming samt valg af spartelmasse og overhold tørretiderne.

Ikke sugende og tætte underlag som asfalt, terrazzo eller malede overflader primes med UZIN PE UZIN PE 280 og spartles, f. eks. med UZIN NC 195 i en lagtykkelse på min. 3 mm. Et anhydritpudslag skal altid være slebet inden der udføres priming og spartling.

Vær også opmærksom på de forskellige produkters data-blade og parketleverandørens anvisninger.

Forarbejdning:

1. Lad limen opnå rumtemperatur inden brug. Efter åbning af emballagen fjernes folien, en eventuel huddannelse på selve limen kan ikke iblandes og fjernes også. Påfør limen ensartet med egnet tandspartel. Påfør limen på arealer der ikke er større end at ilægningen af parket kan ske indenfor ca. 20 minutter.
2. Parketelementerne ilægges i limlaget og trykkes godt fast. Vær opmærksom på at der opnås fuldfladig limafsmitning på parketbagsiden.
3. Mellem vægge, søjler og lignende og parketbelægningen skal der sørges for en afstand på 10 – 15 mm.
3. Limspild afrenses straks, bedst med UZIN Clean Box-duge. Allerede afhærdet lim kan, dog med lidt større besvær, afrenses restløs fra parketoverfladen.

Forbrug:

	Tanding	Forbrug
Mosaikparket (8 mm massiv)	B 3	ca. 800 – 1000 g/m ²
Øvrige parketsorter	B 11	ca. 1000 – 1200 g/m ²
Massive planker Kontakt UZIN DK		

Vigtige informationer:

- ▶ UZIN MK 200 i originalemballage kan ved kølig, tør og frostfri lagring opbevares i mindst 6 måneder. Restbeholdninger skal dækkes godt til med plastfolien før tætsluttende påsætning af låget. Rester bør bruges hurtigst mulig.
- ▶ De bedste forarbejdningsbetingelser er 18 – 25 °C og en RF på maks. 75 %. Ved overholdelse af korrekt træ- og luftfugtighed og tilstrækkelig akklimatisering kan slibning og lakering tidligst udføres efter 24 timer.
- ▶ Til slibe- og lakeringsarbejdet kan vi anbefale vore Pallmann-produkter der udgør et komplet program til formålet. (www.pallmann.net)
- ▶ Tag altid hensyn til anbefalingerne fra parketleverandøren.
- ▶ Ved tvivl, ring UZIN salg og teknik DK.

Sikkerhedsforskrifter:

Kodenr. (1993): 00-1

Opbevares utilgængelig for børn.

For yderligere informationer, ring venligst:

UZIN salg og teknik DK, telefon 30519515 / 23301113 / 21494280

OBS! Ved indsættelsen af dette produkt skal bygge- og gulvbelægningsbranchens normale retningslinier for konstruktioner, konditioner og håndværksmæssig håndtering respekteres.